

Rödtjära

Klassisk trätjära i röd kulör

Allmänt

Rödtjära är en klassisk pigmenterad trätjära baserad på Äkta Trätjära, Balsamterpentin och Linolja som ger ytan en traditionell faluröd kulör som liknar röd slamfärg. Den faluröda kulören framträder efterhand som tjärens naturligt bruna kulör tonas ner. **Rödtjära** ger en vattenavvisande yta och ett skydd mot solens UV-strålning. Innehåller 100% aktiva beståndsdelar.

Trätjära är naturens egna träskydd och består bl a av olika slags hartser och terpenener. Kåda (harts) är trädets naturliga sätt att skydda sig mot mikroorganismer och läka skador. Terpenener är ett lösningsmedel och påskyndar torkningen. Trätjära tillverkas i ugn från kådrika furuträd.

Rödtjära erhöll bästa resultat i Folksams färgtest 2012 där mögel- och algpåväxt, krackelering samt avflagning undersöktes.

Användningsområde

Rödtjära kan användas på trä som tidigare blivit behandlat med slamfärg (ex falurödfärg) och järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärat trä som träpanel, fasadtimmer, staket, trätak, pallkragar etc.

Förpackning

60510401 / 1-lit burk
60510473 / 3-lit burk
60510556 / 10-lit burk

Tekniska data

Kulör:	Röd (matt)
Densitet:	1,10 ± 0,03 kg/lit
Vikttorrhalt:	80%
Åtgång:	5-8 m ² /lit beroende på underlag
Torktid:	Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Förtunning:	Balsamterpentin. OBS! ej lacknafta
Rengöring:	Balsamterpentin, sprit eller såpa/vatten
Hållbarhet:	36 månader (öppnad burk)

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2018-12-17 / EU



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Applicering

Bästa resultat uppnås om målning med **Rödtjära** utförs vid varm väderlek, minst 10 °C. Produkten blir då mer lättarbetad och tränger bättre in i ytan. För bästa resultat späd **Rödtjära** med minst 20% balsamterpentin. För bättre inträngning på hyvlat trä som t.ex. Timmerfasad bör **Rödtjära** blandas med ytterligare 10-15% balsamterpentin.

Då pigmentet sjunker till botten vid lagring är det viktigt att röra om noggrant i burken före målning. Rör även om då och då under målning.

Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner (batcher). Har du flera burkar från olika produktioner (se vit etikett på locket) bör du blanda dessa med varandra för att undvika kulörskillnader.

Rödtjära skall inte strykas på virke tidigare behandlat med andra täckande färgtyper.

Målning:

Borsta bort damm, smuts och lös färg. Tvätta bort alg och mögelpåväxt. Ytan måste vara torr vid målning. Måla direkt utan grundfärg. Använd pensel. Går även att spruta. Späd då med 10-20% balsamterpentin beroende på vilken sprututrustning som används. Övermålningsbar efter ca 1-2 dygn. Måla 2 gånger för optimalt skydd och för bästa kulör.

Sörj för god luftväxling vid appliceringen. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatabladet som kan hämtas på www.auson.se och målningsråden som finns på www.tjarlek.se